HERITAGE

ROVERE LIME STONE (1-strip)

SPECIFICHE TECNICHE E AMBIENTALI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

	Standard	Valori Tarkett
Mq per scatola	-	2,51 m²
Mq per pallet	-	87,85 m²
Peso netto (/m²)	-	7,9 kg
Carattere	-	Forte
Nome latino	-	Quercus Robur & Quercus Petraea
Dichiarazione di prestazione	-	2702-0105
EPD Number	-	S-P-06627
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)	-	-4,35 kg CO_2e /m²
LRV - media generale / Deviazione standard	-	42 / 4
Sistema di incastro	-	2-lock
Formato	-	Doga 190 x 2200 mm
Decoro	-	(1-strip)
Trattamento superficiale	-	Proteco Hardwax Oil
Effetto superficiale	-	Spazzolato intenso
Lati bisellati	-	2 lati minibisellati
Spessore strato di usura	-	3,5 mm
Spessore totale	-	14 mm
Pezzi per scatola	-	6

CARATTERISTICHE & PERFORMANCE TECNICHE

	Standard	Valori Tarkett
Antiscivolo (EN 16165 Annex C)	BS 7976-2	Basso rischio di scivolamento
Struttura	-	3 strati: legno e lamellare
Renewable Resources	-	94 %
Real Wood	-	Si
Emissioni Classificazione RTS	-	M1
Nordic Swan Ecolabel	-	Yes – 3029 0026
Reazione al fuoco	EN 14342 - Table 1	Dfl-s1
Valore emissioni	-	A
EPD	-	Disponibile
PEFC	-	Si
Emissioni di formaldeide	EN 14342	E1
Test di durezza Brinell	(BHN) EN 1534	3,7
Riduzione del suono in dB con 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	≥17
Isolamento termico : solo pavimento (RT m2 K/W)	EN ISO 10456:2007	0,101

ROVERE LIME STONE (1-strip)

	Standard	Valori Tarkett
Isolamento termico : con rag felt (RT m2 K/W)	EN ISO 10456:2007	0,121
Isolamento termico : con 2 mm Tarkofoam/flex II (RT m2 K/W)	EN ISO 10456:2007	0,141
Conduttività termica (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11